



Izoplast

FH Special

Гідроізоляційна мастика акрилова, не містить розчинників.

ОПИС	Izoplast FH Special – однокомпонентна акрилова гідроізоляційна мембрана на водяній основі. Гідроізоляція усередині приміщень із підвищеною вологістю під керамічну плитку.
ПЕРЕВАГИ	<ul style="list-style-type: none">• Однокомпонентний матеріал, готовий до застосування• Не містить розчинників, екологічно безпечний• Створює захисну мембрану на поверхні нанесення
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ	<ul style="list-style-type: none">• Підходить для будь-яких мінеральних основ (бетон, штукатурка, газобетон, цегла)• Підходить для плит з гіпсокартону та OSB• Можна використовувати в комплексі із теплоізоляційними матеріалами• Для створення вологозахисного шару під плиткові матеріали• Для створення гідроізоляції перед укладанням підлогових покриттів (дерево, пластик, лінолеум)
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ	Поверхня має бути рівною, очищеною від пилу, бруду, масел та інших речовин. Перед нанесенням поверхню слід заґрунтувати за допомогою Izoplast E Nano Power.
ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ	Перед використанням перемішати.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ	Наносити продукт можна за допомогою пневматичного розпилювача, покрівельної щітки, кисті або шпателя у два-три шари. Перший шар наносити, ретельно втираючи в основу. Шари наносити хрест-навхрест після повного висихання попереднього шару (3-4 години при t 20 °C).
ВИТРАТИ	1-1.4 кг/м ² на один шар 1 мм. Товщина готового покриття має бути не менше 1.5 мм
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ	<ul style="list-style-type: none">• Зберігати в оригінальній упаковці.• Зберігати та транспортувати при температурі не нижче 5 °C.• Термін придатності 12 місяців у закритій оригінальній упаковці.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ	Дотримуйтесь техніки безпеки та охорони праці під час виконання робіт. Використовуйте захисні рукавички, одяг, окуляри. При попаданні на шкіру промити велику кількість води з милом. При попаданні у вічі промити великою кількістю води і звернутися до лікаря.

Склад	Акрилова гідроізоляційна мембрана на основі водної дисперсії полімерів
Колір	Блакитний
Упаковка	Відро 4 кг
Залишок сухої маси	65 %
Інтервал між нанесенням шарів	3-4 години
Витрати (гідроізоляція)	1-1,4 кг/м ²
Водонепроникність через	12 годин
Температура застосування	від + 5 °С до + 25 °С